

WISA®-Spruce^{BT}

WISA-Spruce^{BT} er en grankrydsfinerplade som er behandlet med træbeskyttelsesmiddel på begge sider under kontrollerede forhold på fabrikken. Behandlingen giver en god beskyttelse mod misfarvning, samt råd og svamp under anlægsarbejdet. Pladen bør males med passende maling på de dele, der vil være synlige ved udendørs brug. WISA-Spruce^{BT} er designet til strukturelle anvendelser og bærende konstruktioner som f.eks. tage, gulve og vægbeklædning.

Sammenklæbning

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3, udendørs.

WISA-Spruce^{BT} opfylder emissionsklasse E1 i EN 13986 om lav formaldehydafgivelse.

Overflade

REACH-godkendt gult træbeskyttelsesmiddel er anvendt på begge overflader.

Maskinbearbejdning

Maskinforarbejdning af kanter på anmodning.

Tykkelser og vægte

Nominel tykkelse (mm)	Antal lag		Tykkelse (mm)		Vægt (kg/m ²), ca.	
	Tykt lag	Tyndt lag	Min	Max	Tykt lag	Tyndt lag
5	-	3	4.8	5.6	-	2.6
9	3	5	8.8	9.5	4.1	4.5
12	5	7	11.5	12.5	5.5	6.4
15	5	7	14.3	15.3	6.8	7.3
18	7	9	17.1	18.1	8.6	8.7
21	7	11	20.0	20.9	9.7	10.3
24	9	13	22.9	23.7	11.0	11.0
27	9	13	25.2	26.8	12.0	13.3
30	-	15	28.1	29.9	-	14.5

Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 8-10 %.

Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315.





Pladestørrelser

Standardstørrelser for plader med tyndt lag:

1200/1220/1250/1500/1525 x 1200/2400/2440/2500/3050 mm,
også langsfinerede plader 2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm er tilgængelig.

Andre størrelser på anmodning.

Maks. pladestørrelse 1525 x 3280 mm

Standardstørrelser for plader med tykt lag:

2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm

Med fer og not 2400/2440 x 600/610/1200/1220 mm

Størrelses tolerancer < 1000 mm ±1 mm
1000 - 2000 mm ±2 mm
> 2000 mm ±3 mm

Tolerance for vinkelræthed ± 1 mm / 1000 mm

Styrkeværdier og tekniske specifikation

WISA-Spruce^{BT} er CE-mærket i henhold til AVCP System 2+ til strukturel anvendelse.

For alle detaljerede tekniske værdier, se venligst produktspecifikke DoP
(Declaration of Performance) på www.wisaplywood.com/dop.

Opbevaringsanvisninger

Pladerne skal opbevares på et overdækket og tørt sted og ligge fladt.

Lægningsvejledning

Pladernes størrelse kan ændre sig pga. ændringer i luftfugtigheden.

Følg lægningsvejledning og håndterings guide som findes på www.wisaplywood.dk.

Yderligere oplysninger

Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.

Se www.wisaplywood.dk, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere oplysninger om f.eks. montering, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

Miljøerklæring

Alle WISA produkter er fremstillet i Europa af træråmaterialer, der leveres i henhold til principperne om bæredygtigt skovbrug. Ved at vælge WISA kan vores kunder have tiltro til, at deres krydsfiner stammer fra lovlige kilder, og at det overholder alle relevante standarder og bestemmelser, herunder EU's forordning om ulovligt træ (EUTR).

UPM fører bio- og skovindustrien ind i en bæredygtig fremtid, der er karakteriseret af innovation, ansvarlighed og ressourceeffektivitet.

